



Technische Daten LOOSE-LAY COLLECTION

	LOOSE-LAY/55	LOOSE-LAY/30
Belagsart nach EN 649	Heterogene Planken	Heterogene Planken
Anzahl der Farben	12	12
Verp.-Einheit/Palette	1,67 m ² /125,25 m ²	1,67 m ² /125,25 m ²
Beanspruchungsklasse EN 685	23, 33, 42	21-23, 31
Gesamtdicke EN 428	4,2 mm	4,2 mm
Dicke der Nuttschicht EN 429	0,55 mm	0,3 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU	ja/PU
Angefaste Kanten	ja	nein
Gesamtgewicht EN 430	7,00 kg/m ²	7,23 kg/m ²
Resteindruck EN 433	0,06 mm	0,06 mm
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung	geeignet (bis 28°C)	geeignet (bis 28°C)
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140	6db	6db
Lichtechtheit EN 20105-B02/2	> 6	> 6
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰
Chemikalienbeständigkeit EN 423	gegeben*	gegeben*
Rutsicherheit	R9	R9
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.

(Stand: 01.01.2015)

